

STANDARD OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

2-Komponenten-System nach ISO 12944

Type C3-M

Sandstrahlung nach Sa2½
110µm Epoxid Primer
50µm Polyurethan Emaille

Type C4-M

Sandstrahlung nach Sa2½
60µm Zink Epoxid Primer
90µm Epoxid Zwischenanstrich
50µm Polyurethan Emaille

Type C4-H, C5i-M og C5m-M

Sandstrahlung nach Sa2½
60µm Zink Epoxid Primer
130µm Epoxid Zwischenanstrich
50µm Polyurethan Emaille

Type C5i-H og C5m-H

Sandstrahlung nach Sa2½
60µm Zinc Epoxid Primer
100µm Epoxid Zwischenanstrich
100µm Epoxid Zwischenanstrich
60µm Polyurethan Emaille

Type C4-L (Hitzebeständig bis 600°C)

Sandstrahlung nach Sa2½-3
60µm Galvosil

Sonderanstriche auf Anfrage.

Farbton des Deckanstrichs nach RAL – Jedoch mit Ausnahme von den metallischen oder fluoreszierenden Farbtönen.

Rev. 26-05-201