

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING

2-komponent maling iht. ISO 12944

Type C3-M

Sandblæsning Sa2½

110µm Epoxy primer

50µm Polyurethan emaile

Type C4-M

Sandblæsning Sa2½

60µm Zink epoxy primer

90µm Epoxy mellemmalning

50µm Polyurethan emaile

Type C4-H, C5i-M og C5m-M

Sandblæsning Sa2½

60µm Zink epoxy primer

130µm Epoxy mellemmalning

50µm Polyurethan emaile

Type C5i-H og C5m-H

Sandblæsning Sa2½

60µm Zink epoxy primer

100µm Epoxy mellemmalning

100µm Epoxy mellemmalning

60µm Polyurethan emaile

Type C4-L (Varmebestandigt til 600°C)

Sandblæsning Sa2½-3

60µm Galvosil

Speciel overfladebehandling efter forespørgsel.

Farve på dækmalning iht. RAL-farvekort, dog med undtagelse af metalliske eller fluorescerende farver.

Rev. 26-05-201